УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ВАК
А.В.Евдокимов

15 сентября 2016 г.

Протокол испытаний № 06-16

от 15.09.2016 г.

1	Основание	Заявка ООО «Химмарт»
2	Объект испытаний	Краска "Siberia Canorus" изготовлена 15.07.2016, 1 кг

13. Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2

№		Краска "Siberia Canorus"
1	Стойкость к царапанию, ширина царапины в мм, при нагрузке на иглу	
	400 г 1000 г 1400 г	0,2 0,5 0,5
2	Потеря толщины покрытия после 200 циклов влажного истирания, мкм	2
	Класс покрытия по EN 13 300	1
3	Стойкость поверхности к абразивному износу, мг об$^{-1}$	0,26